



СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

№ А3565/1 від 04 листопада 2024 р.

Замовник: ТОВ "Камінський тімбер енд венірс"**Зразок:** Ламель букова. Проба надана Замовником. Проба № 1.**Мета:** Мета вимірювань: на відповідність наданих зразків вимогам ДСТУ EN 13986:2009 «Плити деревинні, застосовані у конструкціях. Характеристики, оцінювання відповідності та маркування (EN 13986:2004, IDT)», BS EN 636:2012+A1 «Plywood. Specifications».

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Назва хімічної сполуки, що виділяється в повітря	Вимога НД, рівні міграції та вмісту сполуки		Фактичне значення	НД на методи вимірювання	Показник невизначеності вимірювання	Клас емісії формальдегіду
	клас емісії E0.5	клас емісії E1				
Модельне середовище — повітряне, експозиція 48 годин, насиченість 0,3 м²/м³ у випробувальній камері об'ємом 50л, температура повітря в камері (23±0,5)°C, відносна вологість повітря в камері (45±3)%, швидкість подачі повітря в камеру 1,0 л/хв						
Формальдегід	≤0,062 мг/м³ (0,05 ppm)	≤0,124 мг/м³ (0,099 ppm)	0,049 мг/м³ (0,04 ppm)	DIN EN 717-1	±0,0098 мг/м³ (±0,008 ppm)	E0.5

Висновок: Результати аналізу ламелі букової згідно вимог ДСТУ EN 13986:2009 «Плити деревинні, застосовані у конструкціях. Характеристики, оцінювання відповідності та маркування (EN 13986:2004, IDT)», BS EN 636:2012+A1 «Plywood. Specifications» відповідають класу емісії формальдегіду E0.5.Директор
Кунгурова О.В.

1. Результат аналізу відноситься виключно до наданого зразку, та не гарантує загальну якість продукції.
2. Аналіз проведено з науково-дослідною метою та не носить характеру експертного дослідження у відповідності до законодавства України про судову експертизу.
3. Тиражування, копіювання та використання документа у рекламних цілях без письмової згоди ТОВ «УкрХімАналіз» забороняється.